

Anti-Seize Montaj Macunu



Korozyon, yapışma ve soğuk kaynaklamaya karşı güvenilir koruma

WEICON Anti-Seize yüksek gerilimli parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı olarak kullanılır. İdeal olarak uyumlu katı içerikler ve seçilmiş katı maddeler geniş yelpazede kullanım alanı sunar.

WEICON Anti-Seize korozyon, yapışma ve aşınma, tutmabırakma fenomeni, oksidasyon, aşındırma korozyonu ve elektrolitik tepkimelerden („soğuk kaynaklama“) korur.

Özellikler

Silikonsuz	evet
Renk	antrasit
Minimum depolama	oda sıcaklığında 24 ay

Fiziksel özellikler

Yoğunluk	(+20°C) DIN 51757	1,16 g/cm³
İşlenmiş penetrasyon	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm

Termal parametreler

Sıcaklık dayanımı	-180 °C ile 1.200 °C	
Isı kapasitesi	DIN EN ISO 22007-4	1,325 J/(g·K)
Isı iletkenliği		0,546 W/m·K
Isıl yayınım		0,355 mm²/s

Mekanik özellikler

Su direnci	DIN 51807	0 - 90
Tuz püskürtme testi	DIN EN ISO 9227	> 170 h
VKA-TEST mal yükü	DIN 51350	4.200 N
VKA-Test kaynak yükü	DIN 51350	4.400 N
VKA-TEST semer değeri	DIN 51350 (1dk/1000N)	0,5 mm
Basınç dayanımı		230 MPa

Elektrokimyasal özellikler

Dielektrik dayanımı	DIN EN 60243-1 (20°C)	1,3 kV/mm
Özdirenç	DIN EN 62631-3	1,2 x 10¹⁵ Ω·cm
kükürt içeriği	DIN 51400	<0,1 %

Sürtünme Katsayıları

Sürtünme katsayısı- parlak çelik (M10 10.9)	
Toplam sürtünme katsayısı	0,11 (min. 0,10)
Sürtünme katsayısı dişli	0,13 (min. 0,11)
Sürtünme katsayısı kafa	0,10 (min. 0,09)
Sürtünme katsayısı V4A (M10 A4 70)	
Toplam sürtünme katsayısı	0,13 (min. 0,12)
Sürtünme katsayısı dişli	0,15 (min. 0,12)
Sürtünme katsayısı kafa	0,12 (min. 0,11)
Sürtünme katsayısı- galvanizli çelik (M10 10.9)	
Toplam sürtünme katsayısı	0,09 (min. 0,09)
Sürtünme katsayısı dişli	0,10 (min. 0,09)
Sürtünme katsayısı kafa	0,09 (min. 0,08)

Onaylar / Yönergeler

ISSA kodu	53.402.71/72/73/74/75/76/77/78/79/80
IMPA kodu	450871/72/73/74/75/76/77
MIL-Spec	karşılık gelir MIL-PRF-907H

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Yüzey ön işlemi

Yağlanacak yüzeyi, kirlilik derecesine bağlı olarak önce WEICON Temizleyici S ile temizleyin. Kullanılmış cıvatalar tel fırça ile ovulmalı ve WEICON Temizleyici S ile temizlenmelidir.

Uygulama

Yüzeyleri WEICON Sprey Temizleyici S ile temizleyin ve yağdan arındırın. Bakır Macunu; bir fırça, bez veya sünger yardımıyla tüm yüzeye uygulayın. Vidalar için ise Bakır Macunu; dişin tabanına ve vida başının alt tarafına uygulanması oldukça önemlidir. Bu sayede iyi bir sızdırmazlık etkisi sağlanmış olur. Montaj Macunu; özelliklerinin değişmemesi için gres veya yağlarla karıştırmamaya dikkat edin. Bu ürün; yağ ve gres yağlamasının yerini almaz.

Depolama

Orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Depolama sıcaklığı +50 °C'yi geçmemelidir. Kabı serin, iyi havalandırılan ve kuru bir yerde saklayınız.

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

Anti-Seize Montaj Macunu

Mevcut ambalaj boyutları

10000170	Anti-Seize Montaj Macunu, 10 g, antrasit
10015175	Anti-Seize Montaj Macunu, 30 g, antrasit
10033195	Anti-Seize Montaj Macunu, 200 ml, antrasit
10033196	Anti-Seize Montaj Macunu, 0,5 kg, antrasit
10033214	Anti-Seize Montaj Macunu, 0,4 kg, antrasit
10033215	Anti-Seize Montaj Macunu, 1 kg, antrasit
10033216	Anti-Seize Montaj Macunu, 1,8 kg, antrasit
10033217	Anti-Seize Montaj Macunu, 5 kg, antrasit
10033218	Anti-Seize Montaj Macunu, 10 kg, antrasit
10033219	Anti-Seize Montaj Macunu, 20 kg, antrasit
10040341	Anti-Seize Montaj Macunu, 120 g, antrasit
10040395	Anti-Seize Montaj Macunu, 0,45 kg, antrasit
10049787	Anti-Seize Montaj Macunu, 85 g, antrasit

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

QR Kodu okutun:



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co