

1K Primer G



Hechtingsbevorderaar | met kwast aan te brengen | voor rubber- en metaaloppervlakken

Speciale 1-component hechtingsbevorderaar voor het verlijmen van rubber. 1K Primer G is bedoeld voor de voorbehandeling van diverse rubbermaterialen en metaaloppervlakken vóór het gebruik van polyurethaanlijmen. Als voorbereiding op het verlijmen van andere materialen, zoals bijvoorbeeld metalen of kunststoffen, bevelen wij onze daarvoor geschikte speciale primer aan.

Kenmerken		
Consistentie		viskeus
Kleur		zwart
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	18 maanden
Verwerking		
Verwerkingstemperatuur		tot +80 °C
Dichtheid van het mengsel		0,9 g/cm ³
Verbruik		150 - 200 g/m ²
Goedkeuringen / Richtlijnen		
MIL-Spec	komt overeen met	-

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Verwerking

Blik openen en de primer zorgvuldig aanroeren tot een homogene, pasteuze, zwarte massa ontstaat. 1K Primer G op het schone, droge en opgeruwde oppervlak aanbrengen en direct met een kwast gelijkmatig verdelen. Laat de primer vervolgens uitdampen totdat het oplosmiddel is vervluchtigd en de laag droog lijkt (na ca. 15 minuten). De duur van het uitdampen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid. Bij een hoge luchtvochtigheid wordt het uitdampingsproces verlengd.

Leveringsomvang

Primer

Omreken tabel

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Beschikbare verpakkingsgroottes

10104191 1K Primer G, 50 ml, zwart

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr