

นํ้ายาวาร์นิชล๊อคเกลียว



แห้งเร็ว | ไม่นำไฟฟ้า | ทนต่อสารต่างๆ ได้ดีเยี่ยม

นํ้ายาวาร์นิชล๊อคเกลียวเป็นแลคเกอร์สำหรับการยึด การทำเครื่องหมาย และการซีลที่มีฐานน้ำและไม่ต้องติดฉลาก แลคเกอร์ปราศจากตัวทำละลายอินทรีย์ (ปราศจาก VOC และ HAP) ไม่ต้องติดฉลากและไม่เป็นวัตถุอันตราย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงระหว่างการใช้งานได้อย่างมาก แลคเกอร์ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุเกือบทุกชนิด ทนต่อสารตัวกลางได้ดี และทนต่อรังสียูวีและสภาพอากาศอย่างน้อย 4 ปี ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 2810 แลคเกอร์ทำเครื่องหมายไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและมีคุณสมบัติการแตกหักที่ดี สำหรับระบบที่มีฐานน้ำ มีความเร็วในการแห้งสูง (แห้งผิวภายในประมาณ 10 นาที; แข็งเต็มที่ภายในประมาณ 12 ชั่วโมง) และมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงตั้งแต่ -80 °C ถึง +120 °C ใช้เป็นซิลแบบถอดได้ ปกป้องจากการแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้ปิดทับชิ้นส่วนที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า และป้องกันผลกระทบจากการสัมผัส นํ้ายาวาร์นิชล๊อคเกลียวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการตรวจสอบด้วยสายตาของข้อต่อสกรูทุกรูปแบบ ป้องกันการดัดแปลงและการคลายตัวของสกรูและข้อต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้ซิลของแลคเกอร์เป็นหลักฐานด้านการประกันคุณภาพ การควบคุมการผลิต และการทดสอบผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้หลายอุตสาหกรรมและงานช่าง และมีให้เลือกในสีแดง เหลือง และเขียว.

การประมวลผล

เขย่ากระป๋องให้ดีและพ่นจากระยะประมาณ 5 ซม. จากนั้นปล่อยให้แห้งประมาณ 30 วินาที

การเก็บรักษา

เก็บภาชนะดังเดิมที่ยังไม่เปิดไว้ที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงและความร้อนและแสงแดดโดยตรง.

คำแนะนำการใช้งาน

ในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ WEICON จะต้องพิจารณาข้อมูลและข้อกำหนดทางกายภาพ ความปลอดภัย ทางพิษวิทยา และทางนิเวศวิทยาในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย EGS ของเรา (www.weicon.de)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่

10038882	นํ้ายาวาร์นิชล๊อคเกลียว, 30 g, สีแดง (RAL 3000)
10038883	นํ้ายาวาร์นิชล๊อคเกลียว, 30 g, สีเหลือง (RAL 1021)
10038884	นํ้ายาวาร์นิชล๊อคเกลียว, 30 g, สีเขียว (RAL 6010)
10046906	นํ้ายาวาร์นิชล๊อคเกลียว, 60 g, สีเขียว (RAL 6010)
10047481	นํ้ายาวาร์นิชล๊อคเกลียว, 60 g, สีแดง (RAL 3000)
10047485	นํ้ายาวาร์นิชล๊อคเกลียว, 60 g, สีเหลือง (RAL 1021)

ตารางการแปลง

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb} \cdot \text{in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb} \cdot \text{ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz} \cdot \text{in}$
 $\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

ข้อมูลทางเทคนิค

ระดับความเงา	ด้าน
ความหนืด	25.000 mPa·s
อุณหภูมิในการประมวลผล	2 bis 40 °C
แข็งตัวเต็มที่ตาม	12 Std.
ความต้านทานต่ออุณหภูมิ	-60°C to +120°C
ความหนาแน่น	0,98g/cm³
ความสามารถในการเก็บรักษาขั้นต่ำ	bei_Raumtemperatur 24 Mon.

รหัส QR นี้จะแสดงผลิตภัณฑ์:



หมายเหตุ

ข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นข้อมูลทางเทคนิคนี้ไม่ได้แสดงถึงคุณสมบัติที่รับประกัน. พวกเขายังอาจมีการเปลี่ยนแปลงและปราศจากการรับประกัน. อย่างไรก็ตาม พวกเขามีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้น. เราขอแนะนำให้ทำการทดสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุคุณสมบัติตามที่ระบุในการประมวลผล. เราขอแนะนำให้ทำการทดสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุคุณสมบัติตามที่ระบุในการประมวลผล. เราขอแนะนำให้ทำการทดสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุคุณสมบัติตามที่ระบุในการประมวลผล.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr