

Threadlocking Varnish

Catatan pengunci sekrup



Cepat kering, non-konduktif, dan tahan terhadap media yang sangat baik

Catatan pengunci sekrup adalah pernis pengunci, penanda, dan penyegel berbasis air yang tidak memerlukan pelabelan. Pernis ini bebas pelarut organik (bebas VOC dan bebas HAP). Tidak memerlukan pelabelan dan bukan zat berbahaya, sehingga secara signifikan mengurangi risiko saat digunakan. Pernis pengunci menempel sangat baik pada hampir semua material, memiliki ketahanan media yang baik, serta tahan UV dan cuaca setidaknya 4 tahun sesuai DIN EN ISO 2810. Pernis penanda tidak menghantarkan listrik dan memiliki karakteristik patah yang baik. Untuk sistem berbasis air, produk ini memiliki kecepatan pengeringan tinggi (kering-debu sekitar 10 menit; mengeras sempurna sekitar 12 jam) dan ketahanan suhu tinggi dari -80 °C hingga +120 °C. Berfungsi sebagai segel yang dapat dilepas, melindungi dari gangguan tidak sah, sebagai penutup bagian-bagian penghantar listrik serta perlindungan dari pengaruh sentuhan. Catatan pengunci sekrup sangat penting untuk inspeksi visual semua jenis sambungan sekrup, melindungi dari manipulasi dan pelonggaran sekrup serta sambungan yang tidak sah, serta mendokumentasikan jaminan mutu, kontrol produksi, dan pengujian produk melalui segel pernis. Dapat digunakan di banyak bidang industri dan perbengkelan serta tersedia dalam warna merah, kuning, dan hijau.

Data Teknis

Tingkat kilap	matt	
Viskositas	25.000 mPa-s	
Suhu pemrosesan	2 bis 40 °C	
Debu-kering	5 menit.	
Sembuh setelah	12 h	
Ketahanan suhu	-60°C hingga +120°C	
Kepadatan	0,98g/cm³	
Umur simpan minimum	pada suhu ruang	24 bln

Pengolahan

Kocok dengan baik dan aplikasikan dari jarak sekitar 5 cm, kemudian biarkan selama kurang lebih 30 detik.

Penyimpanan

Simpan wadah asli yang belum dibuka pada suhu ruangan. Hindari sumber panas dan sinar matahari langsung.

Petunjuk penggunaan

Saat menggunakan produk WEICON, data dan peraturan fisik, terkait keselamatan, toksikologi, dan ekologi dalam lembar data keselamatan EC (www.weicon.com) harus diperhatikan.

Ukuran yang tersedia

10038882	Catatan pengunci sekrup, 30 g, membusuk (RAL 3000)
10038883	Catatan pengunci sekrup, 30 g, gelb (RAL 1021)
10038884	Catatan pengunci sekrup, 30 g, grün (RAL 6010)
10046906	Catatan pengunci sekrup, 60 g, grün (RAL 6010)
10047481	Catatan pengunci sekrup, 60 g, membusuk (RAL 3000)
10047485	Catatan pengunci sekrup, 60 g, gelb (RAL 1021)

Tabel konversi

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inci}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb-in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb-ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz-in}$
 $\text{mPa-s} = \text{cP}$
 $\text{N/cm} \times 0,571 = \text{lb/in}$
 $\text{kV/mm} \times 25,4 = \text{V/mil}$

Ke halaman detail produk:



Catatan

Spesifikasi dan rekomendasi yang diberikan dalam lembar data teknis ini tidak boleh dianggap sebagai karakteristik produk yang dijamin. Semua itu didasarkan pada pengujian laboratorium kami dan pengalaman praktis. Karena kondisi aplikasi individu berada di luar pengetahuan, kendali, dan tanggung jawab kami, informasi ini diberikan tanpa kewajiban apa pun. Kami menjamin kualitas produk kami yang terus menerus tinggi. Namun demikian, disarankan untuk melakukan uji laboratorium dan uji praktis yang memadai untuk mengetahui apakah produk yang bersangkutan memenuhi properti yang diminta. Klaim tidak dapat diturunkan dari mereka. Pengguna memikul satu-satunya tanggung jawab untuk aplikasi yang tidak sesuai atau selain dari yang ditentukan.

WEICON Middle East L.L.C.
Uni Emirat Arab
telepon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Republik Ceko s.r.o.
Republik Ceko
telepon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Kantor Pusat) Jerman
telepon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Rumania
telepon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapura
Telepon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Kolombia
Telepon +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

Weicon Inc.
Kanada
telepon +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spanyol
telepon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
telepon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Afrika Selatan
telepon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turki & #x2D;
telepon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr