

螺旋状胶嘴B型



螺旋状胶嘴B型

螺旋状胶嘴B型适用于Easy-Mix易混金属粘合剂以及Easy-Mix易混耐高温HT 180

产品特性		
颜色	白色	
长度	13 cm	
混合比例	1:1	
Mischwendeln	16	
Spitzenart	Stepped Tip (T)	
保质期	室温下	∞ 个月
许可与标准		
军工标准	相当于	-

使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表(www.weicon.cn) 上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

操作

WEICON Easy Mix易混合型产品可借助胶嘴直接从胶瓶中混合并挤出。最先挤出的5cm胶体需弃置。胶水应单面涂抹。数据表中提供的可操作时间指的是室温下使用10ml产品的情况。用量更多则固化更快。更高的温度也会加快固化，即缩短可操作时间。（基于经验得出的原则是：在室温基础上，每升高10°C，可操作即固化时间则缩短一半。）当温度低于16°C时，可操作即固化时间会显著加长。而温度降到大约5°C（或以下）时，则不再发生反应。

供货范围

螺旋状胶嘴

Geeignet für

螺旋状胶嘴B型适用于Easy-Mix易混金属粘合剂以及Easy-Mix易混耐高温HT 180

可选择的包装容量

10030395 螺旋状胶嘴B型, 10 件, 白色



重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae	WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz	WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de	WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com	WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg	WEICON Colombia S.A.S Colombia Phone: +57 314 793 86 06 Email: info@weicon.co
WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca	WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es	WEICON Italia S.r.L. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it	WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za	WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Türkiye phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr	