

Powlekanie powierzchni i antykorozyja

Zinc-Alu-Spray



**Idealny do naprawy uszkodzonych elementów | > 450 godz.
w teście w mgie solnej zgodnie z DIN EN ISO 9227 odciń
cynkowania ogniowego**

WEICON Zinc-Alu Spray trwale zabezpiecza przed rdzą i korozją wszystkie powierzchnie metalowe. Tworzy szybkoschnącą i mocno przylegającą powłokę odporną na działanie soli, wody i wielu chemikaliów. Zinc-Alu Spray może być wykorzystywany do naprawy powierzchni cynkowanych ogniowo w odpowiadającej barwie, jako efektywny podkład antykorozyjny, np. w malowaniu karoserii oraz do powlekania sekcji po spawaniu i wierceniu.

Dane techniczne

obszar zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Spoivo	żywicą akrylową
Pigmenty	Pigmenty cynkowe i aluminiowe
Jednostka pigmentów	ok. 99,5% Al / ok. 94,0% Zn
Zawartość metalu w suchej powłoce	~51 %
Temperatura aplikacji	od +5 °C do +35 °C, najlepiej od +18 °C do +35 °C
Zalecany podkład	Zinc Spray
Zużycie przy metodzie 1,5 na krzyż	~ 2 m ²
Wydajność przy natrysku krzyżowym 1,5 suchy po	20 - 40 µm 15 min
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej 24 miesięcy
Utworzony po	10-12 godz
Można pokryć farbą	po godzinie 12 godz
Cięcie krzyżowe	DIN 53151/ISO 2409
odporny na ścieranie	Cięcie krzyżowe GT 0 - GT 1 Tak
Test gięcia na trzpieniu	DIN EN ISO 1519
Powlekanie końcowe	Bez mikropęknięć nie jest wymagany
Gęstość	0,9 g/cm ³
Odporność termiczna	-50 do +300
Kompatybilny z Double Nozzle	nie

Zatwierdzenia / Wytyczne

IMPA-Code	450810
IKS	DIN EN ISO 9227-NSS / 450 Stunden

Wstępna obróbka powierzchni

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię przy pomocy WEICON Surface Cleaner.

Przetwarzanie

Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Rozpylać równomiernie w temperaturze pokojowej (ok. +20°C) z odległości ok. 25 cm przy natrysku krzyżowym. Powłoka sucha w dotyku po ok. 15 min., w pełni utwardzona po 10-12 godzinach

Przechowywanie

Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej +50°C.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne opakowania

10037446 Zinc-Alu-Spray, 400 ml

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Zinc-Alu-Spray

Powlekanie powierzchni i antykorozja

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr