Teknik Spreyler
Montaj Spreyleri

Bakır Macun Montaj Spreyi KPS 400



Yüksek sıcaklıklı uygulamalardaki yüksek gerilimli parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı

WEICON Bakır Macun Montaj Spreyi yüksek sıcaklık dayanımı, korozyon dayanımı ve güce sahip bir koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcıdır. Sülfür, kurşun ya da nikel içermez.

Teknik Bilgiler

Baz		Mineralyağı
Kıvam sınıflandırması	DIN 51818	NLGI-Sınıf 1
Yoğunluk		1,1 g/cm³
Silikonsuz		evet
VKA-Test kaynak yükü	DIN 51350	3200 N
İşlenmiş penetrasyon	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Sıcaklık dayanımı		-20 ile 1.100
Kıvamlaştırıcı		Alüminyum karışımı sabun

Sürtünme katsayıları

Çelik (cilasız) sürtünme katsayıları (M10 | 10.9)	
Toplam sürtünme katsayısı	0,13 (min. 0,11)
Sürtünme katsayısı dişli	0,14 (min. 0,13)
Sürtünme katsayısı kafa	0,12 (min. 0,10)
Sürtünme katsayısı V4A (M10 | A4 70)	
Toplam sürtünme katsayısı	0,16 (min. 0,13)
Sürtünme katsayısı dişli	0,16 (min. 0,12)
Sürtünme katsayısı kafa	0,16 (min. 0,13)
Galvaniz çeliğin sürtünme katsayısı (M10 | 10.9)	
Toplam sürtünme katsayısı	0,10 (min. 0,09)
Sürtünme katsayısı dişli	0,11 (min. 0,10)
Sürtünme katsayısı kafa	0,09 (min. 0,08)

Yüzey ön işlemi

Yüzeyleri WEICON Temizleyici S ile kirden ve yağdan arındırın.

Uygulama

Kullanmadan önce iyice çalkalayın ve 15 cm'lik mesafeden eşit miktarda uygulayın. Vidalarda vida köküne kadar uygulamak önemlidir. Ürün özelliklerini korumak için Bakır Macunu diğer yağlar veya gres ile karıştırmayın. Bakır Macun yağlayıcılar ve greslerin yerini almaz.

Depolama

Basınçlı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10033120 Bakır Macun Montaj Spreyi KPS 400, 400 ml

QR Kodu okutun:

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilgimiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr