Teknik Spreyler
Montaj Spreyleri

Anti-Seize Montaj Spreyi ASW 400



NSF Nonfood Compounds Program Listed **H1** Registration **141636**

Metalsiz

Anti Seize High Tech Montaj Spreyi yüksek sıcaklık dayanımına sahiptir, mükemmel ayırıcı özellikleri vardır, metalsizdir, malzemelere nötrdür ve NSF onaylıdır.

Anti-Seize High Tech özellikle metal içeren macunlar elektrolitik tepkimelere neden olduğunda, nikel içeren ürünlerin sağlık nedenleriyle kullanılmaması gerektiğinde ve koyu metal içeren ürünlerin optik nedenlerle kullanılmaması gerektiğinde uygundur. Ürün pek çok endüstriyel uygulamada kullanılabilmektedir.

Teknik Bilgiler

Baz		tıbbi yağ
Renk		beyaz
Yoğunluk	(+20°C) DIN 51757	1,42 g/cm³
Silikonsuz		evet
VKA-TEST mal yükü	DIN 51350	3600 N
VKA-Test kaynak yükü	DIN 51350	3800 N
VKA-TEST semer değeri	DIN 51350 (1dk/1000N)	0,7 mm
İşlenmiş penetrasyon	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Su direnci	DIN 51807	1 - 90
Basınç yükü		230 N/mm²
Isı iletkenliği		0,7 W/m·K
Dielektrik dayanımı	DIN EN 60243-1 (20°C)	0,4 kV/mm
Sıcaklık dayanımı		-40 ile +1.400
Onaylar / Yönergeler		
ISSA kodu		53.402.19
IMPA kodu		450847
MIL-Spec	complies with	MIL-PRF-907H / MIL-A-13881C

Sürtünme katsayıları

Çelik (cilasız) sürtünme katsayıları (M10 | 10.9)	
Toplam sürtünme katsayısı	0,11 (min. 0,10)
Sürtünme katsayısı dişli	0,12 (min. 0,10)
Sürtünme katsayısı kafa	0,10 (min. 0,09)
Sürtünme katsayısı V4A (M10 | A4 70)	
Toplam sürtünme katsayısı	0,15 (min. 0,14)
Sürtünme katsayısı dişli	0,15 (min. 0,13)
Sürtünme katsayısı kafa	0,15 (min. 0,14)
Galvaniz çeliğin sürtünme katsayısı (M10 | 10.9)	
Toplam sürtünme katsayısı	0,08 (min. 0,07)
Sürtünme katsayısı dişli	0,09 (min. 0,08)
Sürtünme katsayısı kafa	0,07 (min. 0,06)

Yüzey ön işlemi

Yüzeyleri kirden ve yağdan arındırın. Mükemmel püskürtme sağlamak için Ürün oda sıcaklığına sahip olmalıdır.

Uygulama

Kullanmadan önce karıştırma topu net bir şekilde duyulana kadar kutuyu çalkalayın ve 15 cm'lik mesafeden eşit miktarda uygulayın. ASW 40 sadece montaj spreyi uygulamalarına özgü kullanımlar için uygundur, yağlayıcılar ve greslerin yerini almaz.

Depolama

Basınçlı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10028566 Anti-Seize Montaj Spreyi ASW 400, 400 ml, beyaz

QR Kodu okutun:

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilgimiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr