Pirinç Sprey



Yüksek nitelikli ve etkili

WEICON Pirinç Sprey yüksek pirinç içeriği ve tipik pirinç renk tonuyla metalik bir kaplamadır. Çeşitli malzemelerin koruması ve optik düzeltmesi için uygundur.

WEICON Pirinç Sprey restorasyon işlerinde, dekoratif amaçlarla, güzel sanatlar ve el sanatlarında, hobi ve kendin yap uygulamalarında kullanılabilmektedir. Sondaj, kaynak ya da frezeleme ile hasar görmüş sarı krom levhalı parçaların sürdürülebilir onarımı için uygundur.

Teknik Bilgiler

Silikonsuz		evet
Uygulama alanı		Iç ve dış
Bağlayıcı malzeme		Akrilik reçine
Pigment		Pirinç pigmentleri
Pigment saflığı		yakl. 99,9% Ms
Kuru filmde metal içeriği		~52 %
Tavsiye edilen astar		Çinko Sprey
Tüketim	1,5 çapraz uygulamada	~ 2 m^2
1,5 çapraz uygulamada yaklaşık katman kalınlığı		20 - 30 µm
Toz tutmama süresi		10 dk.
Minimum depolama	oda sıcaklığında	24 ay
Tamamen sertleşme süresi		4-6 saat
Kesim	DIN 53151/ISO 2409	GT 0 ile GT 1 arası çapraz kesim karakteristikdeğeri
Mandrel bükme testi	DIN EN ISO 1519	kılcal çatlak yok
Son kat boya		gerekli değildir
Yoğunluk		0,9 g/cm^3
Sıcaklık dayanımı		-50 ile +300
Double Nozzle ile uyumlu		hayır

Yüzey ön işlemi

Yüzeyleri WEICON Yüzey Temizleyicisi ile kirden ve yağdan arındırın.

Uygulama

Kullanmadan önce karıştırma topu net bir şekilde duyulabilecek kadar kutuyu çalkalayın. Oda sıcaklığında (yaklaşık 20 ° C) ve yüzeyden yaklaşık 25 cm'lik mesafeden çapraz hareketler yaparak eşit miktarda püskürtün. Yaklaşık 10 dakika sonra toz tutmayacak kadar kurur. Yaklaşık 4-6 saat sonra tamamen sertleşir.

Depolama

Basınçlı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10028474 Pirinç Sprey, 400 ml

QR Kodu okutun:

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilgimiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr