Anti-Seize Montaj Spreyi ASA 400



Korozyon, yapışma ve soğuk kaynaklamaya karşı güvenilir koruma

WEICON Anti-Seize Montaj Spreyi yüksek sıcaklık dayanımı ve mükemmel ayırıcı karakteristiklere sahiptir.

WEICON Anti-Seize yüksek gerilimli parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı olarak kullanılır. İdeal olarak uyumlu katı içerikler ve seçilmiş katı maddeler geniş yelpazede kullanım alanı sunar.

WEICON Anti-Seize korozyon, yapışma ve aşınma, tutma-bırakma fenomeni, oksidasyon, aşındırma korozyonu ve elektrolitik tepkimelerden („soğuk kaynaklama“) korur.

Teknik Bilgiler

Baz		Sentetik yağ karışımı
Yoğunluk	(+20°C) DIN 51757	1,16 g/cm³
Silikonsuz		evet
VKA-TEST mal yükü	DIN 51350	4.200 N
VKA-Test kaynak yükü	DIN 51350	4.400 N
VKA-TEST semer değeri	DIN 51350 (1dk/1000N)	0,5 mm
İşlenmiş penetrasyon	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Su direnci	DIN 51807	0 - 90
Basınç yükü		230 N/mm²
Isı iletkenliği		0,3 W/m·K
Dielektrik dayanımı	DIN EN 60243-1 (20°C)	0,47 kV/mm
Sıcaklık dayanımı		-180 ile +1.200
Onaylar / Yönergeler		
ISSA kodu		53.402.18
MIL-Spec	karşılık gelir	MIL-PRF-907H

Yüzey ön işlemi

Yüzeyleri kirden ve yağdan arındırın. Montaj macununu eşit şekilde dağıtın. ASA 400´e yalnızca etkin maddeye özel uygulamalar için uygundur, saf yağlayıcılar ve greslerin yerini almaz.

Uygulama

Karıştırma topu tam duyulabilene kadar kutuyu çalkalayın. 15 cm'lik bir mesafeden eşit şekilde püskürtün. ASA 400 yalnızca etkin maddeye özel uygulamalar için uygundur, saf yağlayıcılar ve greslerin yerini almaz.

Depolama

Basınçlı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10000216 Anti-Seize Montaj Spreyi ASA 400, 100 ml
10028565 Anti-Seize Montaj Spreyi ASA 400, 400 ml

QR Kodu okutun:

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilgimiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr