橡胶金属粘接专用胶
GMK

GMK 2410 氯丁胶



技术参数		
基础成分		聚氯丁烯 铬
颜色		棕色
密度		0,93 g/cm³
粘度		2400 mPa·s
挥发时间		5 - 10 分钟
消耗量		250 - 350 g/m²
Kontaktklebezeit		10 分钟
最终固化所需时间	(100%强度)	24 小时
操作温度		+15 °C 至 +35 °C
保质期	室温下	12 个月
材料厚度为1.5mm时的拉伸剪切强度 DIN EN 1465		
钢，经热镀锌处理过		1,6 N/mm²
Feuerverzinkter_Stahl-EPDM		0,16 N/mm²
Feuerverzinkter_Stahl-SBR		0,54 N/mm²
Feuerverzinkter_Stahl-NBR		0,57 N/mm²
耐温范围		-40 °C 至 +80 °C
许可与标准		
IMPA编码		815237/38

高初始强度 | 持久弹性 | 耐潮湿

WEICON GMK 2410 氯丁胶是一款以聚氯丁二烯 (CR) 为基材的接触型胶水，适用于大面积粘接，具有极高的初始强度。该产品专为橡胶与橡胶、以及橡胶与金属之间的持久柔性粘接而设计。同时也在诸多其他材料上，如海绵橡胶、皮革、毛毡、隔热材料、纺织品和木材等，具备同样可靠的粘接力。该产品的应用操作十分简便，是工厂车间或 DIY 项目中进行维修和安装工作的理想解决方案。

典型应用

- 汽车或机械制造领域中在车门上粘贴橡胶型材
- 修复与固定橡胶鞋底
- 固定隔热垫与隔温材料
- 在机壳中或机器上安装泡沫橡胶密封件
- 在汽车或房车内部铺设毛毡和纺织面料
- 在金属或木材上对皮材进行柔性粘接
- 需要采用弹性连接的一般维修与安装工作
- 居家或厂房橡胶部件的粘接

注意：WEICON GMK 2410 氯丁胶不适用于聚苯乙烯泡沫、聚乙烯、聚丙烯部件、PVC 软质泡沫和 PVC 人造革等材料。

表面预处理

待粘接的物体表面需清洁、干燥、无粉尘或油脂（可使用 WEICON表面清洁剂）。可通过对表面进行粗糙处理来增强粘接效果。

操作

使用前请充分搅拌该产品，然后用刷子或抹刀（光滑型或细齿型均可）将胶水在待粘接材料的全表面上均匀地涂上薄薄一层。根据被粘接材料的类型和操作的具体情况，可能需要薄薄涂覆两至三层。涂胶后的表面应视涂胶厚度、环境温度和空气湿度而静置5至15分钟，以待其晾干。若被粘接表面为吸收性材质（如毛毡），则需在静置后再涂一层胶。用手指轻微按压涂胶表面（手指测试），在胶水已干但仍微有粘性时（即手指抽离表面会略微将胶水拉丝时，表明静置时间已够），应快速且用力地将待粘接部件接合起来（可借助滚压装置或锤子）。若静置过久（胶水已完全干透），则需要重新涂胶。多余溢出的胶水可在还未固化时用 WEICON 表面清洁剂去除。

储藏

请将该产品以未开封的原始包装储存于室温条件下，且避免阳光直射。

使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表（www.weicon.cn）上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

配件

10010887　处理抹刀 短款, 1 件
10022562　处理抹刀 长款, 1 件
10010066　多功能刮铲 Flexy, 1 件

重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担约束性责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

橡胶金属粘接专用胶
GMK

GMK 2410 氯丁胶

可选择的包装容量

10030358 GMK 2410 氯丁胶, 0,35 kg, 棕色
10028906 GMK 2410 氯丁胶, 0,7 kg, 棕色
10028908 GMK 2410 氯丁胶, 0,3 kg, 棕色
10029718 GMK 2410 氯丁胶, 5 kg, 棕色
10029662 GMK 2410 氯丁胶, 185 g, 棕色
10029720 GMK 2410 氯丁胶, 25 kg, 棕色

此处进入产品主页

重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担约束性责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr